

UL FILE NO : E75225、E314793、E87039

顏 色 :	透明黃
粘 度 : @25°C, ISO 3219	45 - 100 cps
固 成 份 : ISO 3251	34 - 36%
閃 火 點 :	22°C
指 乾 時 間 : @25°C, IEC 60464, 玻璃板	<15 分
表面硬化時間 :	25°C × 2 小時 或 25°C × 1 小時 + 110°C × 25-35 分
稀 釋 劑 :	T-6600
絕 緣 強 度 : IEC 60464	
剛硬化後	4,100 volt/mil (161 kV/mm)
浸水 24 小時後	3,000 volt/mil (118 kV/mm)
保 存 期 限 : @25°C	一年 (未開封)
耐 溫 :	180°C
耐 化 學 性 :	佳
防 水 性 :	佳
用 途 :	定子、線圈、變壓器
包 裝 :	5 GAL、55 GAL

☆ 使用此凡立水之客戶均可申請 **UL** 安規絕緣系統 **Class B、F、H** 級之工廠 **OBJY2** 認證。

☆ 硬化時間長短會因零件大小、樹脂膜厚及烤箱效率而有所差異。

☆ 此型號適用於小型變壓器或線圈應用，如需深層/真空含浸作業者，另有其他型號可供選擇，歡迎洽詢。