



# VIKING

## VIKING V-1630FS 黑色 H 級 (180°C) 常溫硬化絕緣凡立水

UL FILE NO : E73071 E87039

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 顏 色     | : | 黑色  |
| 粘 度     | : | @25°C 90-110 cps  |
| 密 度     | : | @25°C 0.84 gm/cc  |
| 固 成 份   | : | 38-40%  |
| 閃 火 點   | : | 6.7°C   |
| 指 乾 時 間 | : | @25°C 20 分  |
| 表面硬化時間  | : | @25°C 2-4 小時<br>(若需上第二層膠請在 2 小時後, 24 小時前作業)               |
| 完全硬化時間  | : | @25°C x24 小時 或 @25°C x1 小時 + @80°C x1-2 小時                |
| 稀 釋 劑   | : | T-6600  |
| 絕 緣 強 度 | : | 1400 volt/mil<br>55 kV/mm                                 |
| 接 著 強 度 | : | @25°C 24 Lb<br>@100°C 3.3 Lb<br>(按 ASTM D2519 以 MW35 線測試) |
| 保 存 期 限 | : | @25°C 一年 (未開封)  |
| 耐 溶 劑 性 | : | 佳 (若需耐 FREON 請用 135°C 烤乾 30 分鐘以上)                         |
| 耐 紫 外 線 | : | 佳   |
| 防 水 性   | : | 佳   |
| 再 焊 性   | : | 佳   |
| 耐 溫     | : | 180°C   |
| 用 途     | : | 線圈、變壓器、印刷電路板  |
| 包 裝     | : | 5 GAL、55 GAL  |

☆使用此凡立水之客戶均可申請 UL 安規絕緣系統 class B、F 或 H 級之工廠認證。

☆如需真空含浸作業者, 另有其他型號可供選擇, 歡迎洽詢。